

FICHA TECNICA

Fecha de emisión: 26/01/2021

Producto: ANTIGRAVILLA

Tipo de producto: Antigraavilla

Código: BOD1111-BOD2222-BOD3333



DESCRIPCIÓN

Protección insonorizante-antigolpes a base de caucho y resinas disueltas en disolvente. Rociado sobre láminas por evaporación del disolvente, forma rápidamente una capa altamente protectora del plástico, resistente a la abrasión y con propiedades amortiguadoras de la vibración que se propaga en la hoja.

Acabado más o menos texturizado y fino según la pistola utilizada para la aplicación.

No encoge y no se agrieta incluso a bajas temperaturas, es insoluble en agua y puede ser sobrepintado.

En reparaciones de automóviles se utiliza para la protección de listones laterales, maletero, fondo del habitáculo, debajo del parachoques, puertas.

Disponible en envases de 1kg.

METODO DE APLICACIÓN

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES

Las superficies deben estar intactas, secas, libres de polvo, aceites y grasas o cualquier otro material contaminante. Aplique cinta adhesiva en las áreas que no quiera tratar.

Las superficies viejas deben lijarse a fondo, limpiarse y luego imprimarse con fondo antioxidante. Deje que la imprimación se seque completamente y aplique antigraavilla dentro del tiempo máximo de cobertura indicado por el fabricante del fondo. Si se aplica más tarde tendrá que lijar.

APLICACIÓN

Agite la botella durante unos 15 segundos. Abra e inserte la pistola especial para bajos.

Ajuste el acabado del material según las necesidades de la aplicación final.

La presión de uso recomendada es de 4-5 bar.

Aplicar a una distancia de 15-20cm con dos manos cruzadas.

El espesor seco recomendado es 350-400µm (igual a 500-550µm húmedo).

Se pueden lograr altos niveles de espesor con varias capas dejando que la película se seque entre capas.

Después de su uso, cierre la botella y limpie la pistola de aplicación.

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y tiene el propósito de proporcionar información sobre nuestros productos y oportunidades en su negocio. No se pretende por lo tanto proporcionar ciertas propiedades específicas de los productos o su aptitud para una aplicación específica. Garantizamos la calidad de nuestros productos bajo nuestras condiciones de venta.



FICHA TECNICA

Fecha de emisión: 26/01/2021

Producto: ANTIGRAVILLA

Tipo de producto: Antigravilla

Código: BOD1111-BOD2222-BOD3333



PINTADO

Antigravilla es compatible con la mayoría de las pinturas para carrocería existentes en el mercado. Con pinturas al agua, dada la complejidad de la formulación se recomienda una prueba preliminar.

Se puede pintar más de 40 minutos después de la aplicación (a 20 ° C) y dentro de las 8 horas. Una vez transcurrido ese tiempo se recomienda lijar la superficie.

SECADO

Después de pintar se puede secar en un horno a 60 ° C durante 30 min.

No se recomienda el uso de lámparas infrarrojas (pueden formarse burbujas).

DATOS TECNICOS

COLOR:	NEGRO - GRIS - BLANCO
OLOR:	Disolventes aromáticos y alifáticos
BASE QUÍMICA:	Caucho sintético y resinas en solvente, cargas y aditivos minerales
ASPECTO:	Líquido viscoso
VISCOSIDAD ¹ :	20,000 - 30,000cps (negro) 30.000 - 45.000cps (gris / beige)
DENSIDAD ² :	1,43 ± 0,03 kg / lt
RESIDUO SECO ³ :	71 ± 2%
RESISTENCIA QUÍMICA:	Buena
ESPESOR DE PELÍCULA HÚMEDA:	400-500µm con dos capas
DISOLVENTES PARA CUALQUIER DILUCIÓN:	El producto está listo para su uso. Para diluir utilizar disolvente nitro.
TIEMPO DE SALIDA DE POLVO ⁴ a 25 ° C 300-400µm:	20 - 25 min
PINTABILIDAD a 25 ° C 300-400µm:	Después de 45 min
TEMPERATURA DE APLICACIÓN:	De + 10 ° C a + 35 ° C
TEMPERATURA DE SERVICIO:	De -25 ° C a + 80 ° C Por un corto tiempo (1 h) a 100 ° C
RENDIMIENTO:	Aprox. 0,650 kg / m2 para un espesor seco de 300 µm

1 Método Vaber T-02 (ref. ASTM D2196)

2 Método Vaber T-04 (ref. ASTM D1475)

3 Método Vaber T-05 (ref. ASTM D2369-95)

4 Método Vaber T-33 (ref. ASTM D1640-95)

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y tiene el propósito de proporcionar información sobre nuestros productos y oportunidades en su negocio. No se pretende por lo tanto proporcionar ciertas propiedades específicas de los productos o su aptitud para una aplicación específica. Garantizamos la calidad de nuestros productos bajo nuestras condiciones de venta.



FICHA TECNICA

Fecha de emisión: 26/01/2021

Producto: ANTIGRAVILLA

Tipo de producto: Antigravilla

Código: BOD1111-BOD2222-BOD3333



ALMACENAJE

En su embalaje original y en lugar seco y ventilado, a temperaturas entre + 5 ° C y + 30 ° C tiene una validez de 18 meses a partir de la fecha de producción.

Esta información está basada en nuestro conocimiento actual y tiene el propósito de proporcionar información sobre nuestros productos y oportunidades en su negocio. No se pretende por lo tanto proporcionar ciertas propiedades específicas de los productos o su aptitud para una aplicación específica. Garantizamos la calidad de nuestros productos bajo nuestras condiciones de venta.

